COFRA®
BORN TO WORK

FICHA PRODUCTO

Wall - CAZADORA

Desripción

• parche de refuerzo en CORDURA® • bolsillo portamóvil con tejido aislante E-CARE • insertos reflectantes 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric • amplios bolsillos en el pecho y bajo de la prenda • inserto portabolígrafos • pasador auricolar • 2 bolsillos interiores • corte ergonómico de las mangas • cintura y puños ajustable • cremallera YKK®

Manutención

lavar la pieza a una temperatura max de 60°C, no blanquear, se puede lavar a seco, la pieza no soporta el secar en tambor al aire caliente, planchado a baja temperatura (max 110°C)



Cod. prod.	V063-0-00 beige/negro V063-0-01 gris/negro V063-0-02 azul marino/negro V063-0-03 fango/negro V063-0-04 gris oscuro/negro V063-0-05 negro/negro
Normativa	EN ISO 13688:2013
Tallas	46 – 66

ESPECIFICAS TECNICAS DE SEGURIDAD

	metodo de prueba	*descripción*	*resultado obtenido*	*reqisito mínimo*
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras: algodón/poliéster	60 / 40 %	
		Tejido: twill 3/1	urdido: 8 [hilos/cm]	
			trama: 6 [hilos/cm]	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	245 g/mq	
	EN ISO 105-C06 E2S: 1994	Solidez de color al lavado (60°C)	Variación de color: 4	*1 - 5*
			Toma de color: 4	*1 - 5*
	EN ISO 105 D01:1993	Solidez de color al lavado a seco	Variación de color: 4 – 5	*1 - 5*
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Estabilidad de dimensión al lavado (60°C)	Urdido: - 0.8 %	*Max ± 3 %*
			Trama: - 1.0 %	*Max ± 3 %*
	ISO 105X12: 2001	Solidez de color al restregamiento	seco: 5	*1 - 5*
			hùmedo: 4 – 5	*1 - 5*
	EN ISO 105 B02: 1993, METODO 3	Solidez de color a la luz	4	*1 - 5*
	ISO 105-N01:1993	Solidez de color al blanqueo	Variación de color: 4	*1 – 5*
	EN ISO 13934-2: 1999	Resitencia a la tracción	urdido: 1351 N	*400 N*
			trama: 830 N	*400 N*
	EN340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)	La determinación del PH del extracto acuoso	PH : 6.92	*3,5<PH≤9,5*
	EN340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	*≤30 ppm*
Trozos antiabrasiòn		Composición de las fibras: nylon Cordura	100%	
Tejido Cordura®		Tejido: plain 1/1	urdido: 22 [hilos/cm]	
Du Pont			trama: 15 [hilos/cm]	
	ISO 3801	Peso por unidad de área	322 g/mq	
	GB/T3921.3	Resistencia la lavado	4 - 5	*1 – 5*
	ISO 5081	Resistencia a la tracción	urdido: 2790 N	
			trama: 3230 N	
	BS3424-7B	Resistencia al tirón	urdido: 455.5 N	
			trama: 432.1 N	

mitido por el laboratorio de pruebas técnicas

Los datos de esta ficha pueden cambiar sin antelación debido a cambios de los materiales y de los productos. Derechos reservados. Todos los nombres de productos y compañias son marcas registradas de sus respectivos proprietaros. Ninguna de las partes de esta ficha puede ser reproducida o utilizada sin la autorización por escrito de parte de Cofra.

	DIN 54021, ISO 105X12: 2002	Solidez de color al restregamiento	seco: 4-5	*1 - 5*
			hùmedo: 4-5	*1 - 5*
	ISO 63305A	Estabilidad de dimensión	urdido: -1.6 %	
			trama: -0.8 %	
	ISO 4920	Repelencia al agua	4	*1 - 5*
	ISO-105-E-04	Solidez de color al sudor	4	*1 - 5*
	ISO-105-X11	Resistencia de color al planchado caliente	seco: 4-5	*1 - 5*
			hùmedo: 4	*1 - 5*
Reflex Tejido retroreflectante Scotchliite 8910 Gris plata	EN 471: 1994 paragrafo 6.1	Requisitos fotoométricos de los materiales retroreflectantes nuevos	CONFORME	
	EN 471: 1994 CLASS 2, paragrafo 6.2	Requisitos de prestaciones de retroreflectancia después pruebas de abrasiòn flexiòn, pliegue a bajas temperaturas, variaciones térmicas, lavado (25 ciclos) y a la influencia de la lluvia	CONFORME	
E-care		Composiciòn de las fibras: PES/CO/MTF	65/33/2%	
		Peso por unidad de área	215 g/mq	
		Hilos/cm	urdido: 34	
			trama: 22	
	DIN 53857/1	Resistencia a la tracción	urdido: 100 daN	
			trama: 65 daN	
	DIN 53892 (3 cicli a 95°C)	Estabilidad de dimensión al lavado	1.5%	
	DIN 54004 (ISO 105B02)	Solidez de color a la luz	5	*1 - 5*
	DIN 54020 (ISO 105E04)	Estabilidad de color al sudor	Variación de color: 4	*1 - 5*
			toma de color: 3-4	*1 - 5*
	DIN 54021 (ISO 105X12)	Solidez de color al restregamiento	Seco: 4	*1 - 5*
			Hùmedo: 2-3	*1 - 5*
	DIN 54024 (ISO 105N01)	Solidez al blanqueo	4	*1 - 5*
	MIL-Standard 285	Medida de atenuación por cercas y blindajes electromagnéticos, para prueba de electrónica	Reducción del 99,5% de las ondas electromagnéticas con frecuencia de 200 MHz	
			Reducción del 99% de las ondas electromagnéticas con frecuencia de 2000 MHz	

Los datos de esta ficha pueden cambiar sin antelación debido a cambios de los materiales y de los productos. Derechos reservados. Todos los nombres de productos y compañias son marcas registradas de sus respectivos proprietaros. Ninguna de las partes de esta ficha puede ser reproducida o utilizada sin la autorización por escrito de parte de Cofra.